

Sylitol Grund-Konzentrat

Средство для грунтования и разбавления, для наружных и внутренних работ



Описание продукта

Область применения:	Для укрепления минеральных оснований и выравнивания впитывающей способности сильно или неравномерно впитывающих поверхностей, а также для разбавления фасадных красок Sylitol, фасадных штукатурок Sylitol, красок Sylitol для внутренних работ и финишных покрытий SI-Fassadenfinish 130. Не подходит для красок на чисто-силикатной основе. Для Sylitol-NQG применяйте концентрат Sylitol-NQG.
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ водоразбавляемый; ▪ хорошая глубина проникновения; ▪ концентрирован; ▪ без растворителей.
Основа материала:	Жидкое калиевое стекло с органическими стабилизаторами согласно стандарту DIN 18 363 абзац 2.4.1.
Упаковка:	10 л
Цветовой тон:	Прозрачный.
Хранение:	В прохладном месте, но не на морозе. Вскрытые упаковки следует хранить хорошо закрытыми. Материал хранить только в пластиковой таре. Стабильность при хранении ок. 12 месяцев.
Технические характеристики:	Плотность: прибл. 1,1 г/см ³

Применения

Подходящие подложки:	Основания должны обладать несущей способностью, не иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка поверхности:	Вид подготовки основания зависит от имеющегося основания и его свойств. Эта операция описывается в материалах Sylitol, применяемых в последующем, или в разделе по SI-Fassadenfinish 130. Учитывайте соответствующую действующую техническую информацию.
Структура покрытия:	Для использования в качестве разбавителя учитывайте данные, содержащиеся в соответствующей технической информации,



разбавляемого материала Sylitol, или SI-Fassadenfinish 130.
Для использования в качестве грунтующего средства или средства для блокировки преждевременного и быстрого высыхания («сгорания») последующего слоя, раствор, состоящий из 2 частей концентрата Sylitol и 1 части воды, наносится на основание, до полной его пропитки, методом «мокрое по мокрому». Нанесение осуществляется втиранием щёткой или кистью.

Меры по защите смежных поверхностей:

Следует тщательно защитить поверхности, смежные с окрашиваемой, в частности, такие как лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, металл и натуральную или покрытую лазурью древесину. Брызги следует сразу же смыть чистой водой. При сильном ветре подмости следует укрыть тентом.

Расход: В зависимости от впитывающей способности и структуры основания - прикл. 100–350 мл/м² (разбавленное водой в соотношении 2 : 1). Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Условия применения: Нижний температурный предел при обработке:
Температура воздуха и основания должна быть порядка +8 °С.

Время сушки: При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность высыхает и готова к последующей обработке. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Чистка инструментов: Рабочие устройства и инструмент после применения сразу промыть водой, при необходимости использовать моющие средства. Во время перерывов в работе инструменты следует погрузить в грунтвку/краску или в воду.

Указание: Не производить обработку под прямым солнечным излучением, дождем, чрезвычайно высокой влажности воздуха (сырости, образующейся при конденсации тумана) или сильном ветре. При необходимости следует укрыть подмости сетчатым тентом. Проявлять осторожность при опасности заморозков. Неподходящими в качестве оснований для нанесения являются лакокрасочные покрытия, основания с высолами, полимерные материалы и древесина. Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды. На поверхностях с малым уклоном проследить за тем, чтобы был обеспечен безупречный сток воды. Совместимость с другими лакокрасочными материалами: Совместим только с продуктами на основе силикатных дисперсий. Sylitol Grund-Konzentrat нельзя смешивать с другими материалами.

Указания

Внимание: Хранить в местах, недоступных для детей. Защищать глаза и кожу от попадания брызг краски.
При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву.

Утилизация: Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС: Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 1 г/л ЛОС.

Код продукта Краски и лаки: M-SK01

Состав: Жидкое калиевое стекло, дисперсия на основе акриловой смолы, вода, добавки.

Техническая консультация: В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию, обратитесь за консультациями в компанию «ДАВ – Руссланд» или к сотрудникам службы сбыта. Компания «ДАВ – Руссланд» будет рада предоставить консультацию по конкретным условиям на объекте.

Техническая информация №1191 по состоянию на Май 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>
