

Capalith Fassaden-Feinspachtel P

Порошкообразная тонкая шпатлевочная масса для фасадов.



Описание продукта

Область применения:	Для плоского шпатлевания шероховатых и неровных грунтованных покрытий, улучшения поврежденных штукатурных и бетонных поверхностей, выравнивания кирпичных кладок поробетона и бетона. Применяется для затирки гладких фасадных поверхностей. Максимальная толщина слоя: при шпатлевке поверхности 0-5 мм.
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ гидрофобен ▪ погодоустойчив ▪ не слеживается ▪ не набухает ▪ легок в обработке ▪ высокая адгезионность к поверхности подложки ▪ сухая затирка ▪ «вытягивается» на ноль ▪ максимальный размер зерна 0,2 мм ▪ плотность застывшей смеси ок. 1,4 кг/дм³ ▪ плотность свежеразведенной смеси 1,7 кг/дм³.
Основа материала:	Минеральное связующее с добавлением искусственной смолы.
Упаковка:	Мешок 25 кг
Цветовой тон:	Природно-белый
Степень глянца:	Природно-белый
Хранение:	Хранить в сухом месте - как материалы, содержащие цемент и известь, защищать от влаги.

Применения

Подходящие подложки:	Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ
Подготовка поверхности:	Сильно впитывающие подложки намочить. Неравномерно впитывающие,



имеющие осыпь песка и мягкие минеральные подложки грунтовать Syllitol Konzentrat, разбавленным 2:1 водой. Окрашенные подложки очистить и прогрунтовать Caparol Putzgrund. Гладкий бетон, а также бетон с несущим старым покрытием грунтовать Caparol-Putzgrund. Необработанный шероховатый бетон можно непосредственно шпатлевать после очистки и увлажнения.

Пропорция смеси:

Мешок 25 кг фасадной шпатлевки Capalith Fassaden-Feinspachtel P размешать без образования комков с 6-7 л воды и дать настояться 5 мин

Жизнеспособность готовой шпатлевки

Ок. 2,5 ч, при +20 °C и 65% влажности воздуха. Не готовить материал больше, чем можно использовать за это время.

Способ нанесения:

Кельмой.

После выравнивания и непродолжительного схватывания затереть губчатой кельмой или выровнять гладильной кельмой из нержавеющей стали.

Структура покрытия:

Дальнейшая обработка:

Фасадная шпатлевка Capalith Fassaden-Feinspachtel P может перекрашиваться примерно через 7 дней при нормальных атмосферных условиях (без осадков). Полное отверждение наступает примерно через 28 дней. Перед дальнейшей обработкой места шпатлевки, в зависи- мости от системы применяемых материалов, загрунтовать грунтовкой Capagrund, AmphiSilan Grundierfarbe грунтовочной краской AmphiSilan или Syllitol Minera. Зашпатлеванные по всей поверхности стены могут быть покра- шены как обычная известковоцемент- ная штукатурка разведенной краской. Учесть пункт "Внимание" на 3-ей старнице. Места дефектов перед дальнейшей обработкой флуатировать и промыть. Следует учесть, что наносить флуат нужно на 1-2 ширины щетки шире чем места ремонта. При многочисленных местах ремонта флуатировать всю поверхность, и старую и новую штукатурку.

На штукатурки на основе искус- ственной смолы грунтование выпол- няется Caparol Putzgrund, а для силикатных штукатурок - материалом Syllitol Minera.

Внимание:

Покрытие необходимо предохранять от быстрого высыхания вследствие прямых солнечных лучей, тепла и принудительной вентиляции в течение как минимум 1 дня, например при помощи сеток или тентов на лесах. При необходимости применять увлажнение.

При высокой влажности воздуха и нанесении покрытий темных тонов возможно появление известковых высолов. Для предотвращения этого явления перед дальнейшей пере- работкой необходимо выдерживать более длительные сроки высыхания и грунтование материалом Capagrund
Горизонтальные поверхности, покры- ваемые материалом шпатлевку Capalith Fassaden-Feinspachtel P необ- ходимо закрыть тентом или на них необходимо предусмотреть склон.

Расход:

Ок. 1400-1500 г/м²/мм сухого материала в зависимости от шероховатости поверхности. Оптимальная толщина покрытия 1-4 мм. Макс. толщина 5 мм за проход, вытягивается на "ноль".

Условия применения:

Минимальная температура обработки:

+5 °C для окружающего воздуха и подложки.

Указание:

На Caparol Fassaden-Feinspachtel P нельзя наносить грунтовки, содержащие

растворители!

Указания

Внимание: Не допускать попадания в детские руки, Capalith Fassaden-Feinspachtel P содержит цемент, а также гидроксид кальция и поэтому реагирует как щелочь. Глаза и кожу необходимо защищать. Капли материала немедленно и основательно промывать водой. При попадании в глаза обратиться к врачу. Более подробную информацию смотрите в листках безопасности.

Покрытие необходимо предохранять от быстрого высыхания вследствие прямых солнечных лучей, тепла и принудительной вентиляции в течение как минимум 1 дня, например при помощи сеток или тентов на лесах. При необходимости применять увлажнение. При высокой влажности воздуха и нанесении покрытий темных тонов возможно появление известковых высолов. Для предотвращения этого явления перед дальнейшей переработкой необходимо выдерживать более длительные сроки высыхания и грунтование материалом Capagrund Горизонтальные поверхности, покрываемые материалом шпатлевку Capalith Fassaden-Feinspachtel P необходимо закрыть тентом или на них необходимо предусмотреть склон.

Дополнительные сведения: Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация: Отдавать в утилизацию только мешки без остатков материала. Отвердевший материал утилизировать как строительный мусор.

Состав: Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.

Техническая консультация: Телефон 0 61 54/71 17 10

Факс 0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №ср710г по состоянию на Февраль 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>